



# Электротехническая лента 69

Стеклотканевая лента с силиконовым адгезивом

## Описание продукта

3M™ 69 Стеклотканевая Электротехническая Лента белая, с высокотемпературным термоусаживаемым силиконовым адгезивом. Термоусаживаемый адгезив обеспечивает великолепную прочность соединений при высоких температурах. Лента 69 позиционируется UL для рабочих температур до 200°C. Это подтверждено военным сертификатом No. VIL-I-19166C.

- Совместное использование с безадгезивными теплоизоляторами (асбестовой тканью)
- Защита ленты Scotch 77 при совместном использовании
- Дополнительная изоляция и ремонт катушек в шахтных установках и машинах
- Усиление уже существующей изоляции при тяжелых условиях эксплуатации

## Применения

- Изоляция электрических выводов печей

| Свойства                                       | Значение                |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Цвет                                           | Белый                   |
| Общая толщина                                  | 0,177мм                 |
| Прочность на растяжение <sup>1</sup>           | 314Н/10мм               |
| Максимальное растяжение                        | 5%                      |
| Температура                                    | До 200°C                |
| Адгезия к стали <sup>1</sup>                   | 4,4 Н/10мм              |
| Сопротивление <sup>1</sup>                     | 4,8·10 <sup>4</sup> МОм |
| Диэлектрическая прочность <sup>1</sup>         | 3000 Вольт              |
| Фактор электролитической коррозии <sup>2</sup> | 0.9                     |

<sup>1</sup> – Метод теста ASTM D 1000

<sup>2</sup> – Собственный метод 3M

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование.

Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА.



Lint LLC дистрибьютор 3M

Адрес офиса, производства, основного склада  
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 24-я линия, дом 3-7,  
+7 (812) 425-33-25